

päivitetty 05/08

CASCO TARRA-ASENNUSLIIMA 3455

KÄYTTÖALUE: Lattianpäällysteiden kiinnitykseen tarkoitettu tarramainen liima, jolla liimatuista kohteista voidaan lattianpäällysteet irrottaa ja vaihtaa helposti
Voidaan käyttää muovi- ja tekstiilimattojen ja -laattojen kiinnitykseen niin imevillä kuin imeättömillä pinnoilla
Imevät pinnat kuten esim. betoni, tasoitepinta tai lastulevy tulee pohjustaa laimentamattomalla Casco Pohjuste 3698:lla ennen mattojen liimausta
Soveltuu lattialämmityksien yhteyteen

TUOTEOMINAISUUDET: Liuotteeton. EC1 -luokiteltu
Mahdolliset liimajäämät poistetaan pesemällä ne vedellä, johon on lisätty n. 2 % yleispuhdistusainetta
Useimmille pintamateriaaleille
Hyvä tartunta ja pitkä asennusaika
Ei sisällä APEO -yhdisteitä (alkylifenolietoksyylaatti)
Soveltuu pyörätuolirasituksen alaisiin kohteisiin

PAKKAUSKOKO: 10 l

Tekniset tiedot:	Koostumus	Akrylikopolymeeridispersio
	Väri	Vaalean beige
	Olomuoto	Tikstrooppinen
	Ominaispaino	n. 1300 kg / m ³
	Kuiva-ainepitoisuus	n. 75 %
	Liuote	Vesi
Käyttötiedot:	Menekki	n. 6 - 8 m ² / l riippuen alustasta
	Työskentelylämpötila	Ei alle +18 °C
	Työskentelyaika (avoika)	Märkäliimaus n. 10 - 20 min riippuen alustan sekä ilman kosteudesta ja lämpötilasta
	Työväline	Tela tai hammaslasta. Kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108
Varastointi:		Varastoidaan kuivassa ja viileässä. Pakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa

Käyttöohje:

Noudata SisäRYL 2000:a. Lämpötilan työskenneltäessä tulisi olla vähintään + 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden noin 60 % RH. Varmista ennen maton asennusta, että alusta on kuiva, puhdas, tasainen, riittävän luja, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista (öljy ja rasva). Huomioi myös mahdollinen maakosteuden nousu lattiarakenteeseen. Annetut kuivumisajat on testattu + 20 °C lämpötilassa ja 60–65 %:n ilman suhteellisessa kosteudessa. HUOM: Asennusolosuhteet vaikuttavat asennus- ja kuivumisaikoihin. Hio alustasta kaikki epätasaisuudet. Puhdista alusta hiontapölystä ja pohjusta Casco Pohjusteella 3698:lla. Tasoita päällystettävä pinta tarvittaessa sopivalla tasoitteella esim. Casco Superplanilla tai Casco KombiRapidilla. Imevät ja huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta. Anna pohjusteen kuivua täysin ennen liiman levitystä. Ennen liiman käyttöä sekoita se huolellisesti.

Mattojen asennus

Tutustu huolella päällysteenvalmistajan ohjeisiin. Ongelmatilanteissa ota yhteys tekniseen palveluumme tai päällysteenvalmistajaan. Ennen asennusta varastoi mattoja muutama tunti tilassa, jonne ne asennetaan. Mikäli alusta muodostuu useista eri materiaaleista ja haluat varmistaa tasaisen tartunnan pohjusta koko alusta Casco Pohjuste 3698:lla. Levitä liimaa alustaan lyhytkarvaisella telalla tai hammastetulla lastalla n. 6 – 8 m² / l riippuen alustasta ja materiaalista. Tekstiilimatot imevällä alustalla asennetaan 10–20 min. kuluttua liiman levityksestä. Vinyyli- ja tekstiilimateriaali tiiviillä alustalla asennetaan 20–40 min kuluttua liiman levityksestä, alustasta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen. Paina matto kiinni alustaan voimakkaasti niin, että kaikki mahdollinen ilma poistuu alustan ja maton välistä. Älä asenna tiivispohjaista päällystemateriaalia märkään liimapintaan, koska märkäliimauksena liima saattaa tarttua pysyvästi päällystemateriaaliin.

Tekstiililaattojen asennus

Tekstiililaattojen asennuksessa voidaan liimaa ohentaa n. 20 % vedellä kun asennetaan imeville alustoille. Tiiville alustoille asennettaessa voidaan liimaa ohentaa 30 % vedellä. Liiman menekki on ohennettuna n. 8 – 10 m² / l lyhytkarvaisella telalla. Tekstiililaatat asennetaan alustaan n. 10 – 20 minuutin kuluttua liiman levityksestä. **Huom!** Vältä asentamasta mattoa tai laattaa liian märkään liimaan, koska se saattaa johtaa voimakkaaseen tartuntaan alustan ja maton välillä.

Mattojen poisto

Nosta matto tai laatta irti nurkasta ja vedä se rauhallisesti ja tasaisesti irti. Liimajäänteet ja mahdolliset jäänteet alustasta pestään lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu n. 2 % yleispuhdistusainetta. Anna veden vaikuttaa tarvittaessa n. 15 - 20 min pestävällä pinnalla ennen liimanpoistoa.

Huomioitavaa

Seuraa SisäRYL2000:n ohjeita. Alustan suhteellisen kosteuden (RH %) tulee olla alle päällysteen valmistajan ilmoittaman arvon.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työkohteessa. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista.

Kuivunut liima voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi.



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Akzo Nobel Coatings Oy

Valimotie 22, PL 140, 01531 Vantaa

Y-tunnus: 0124303-9

puh. 010 8419 500, fax. 010 8419 519, Tekninen palvelu: 010 8419 539

www.casco.fi

